

GRAVITY SERİSİ

Hidrolik Sistem Yağları

ÜRÜNÜN TANIMI

GRAVITY ürün serisi; aşınma, pas ve korozyon önleyici yüksek performanslı katkıları ve kaliteli baz yağları ile üretilmiştir. Sahip olduğu özellikler sayesinde sistemi korur ve sistemdeki gücün etkin ve verimli bir şekilde iletilmesini sağlar. Çalışma sıcaklığının 70°C'yi aşmadığı hidrolik sistemler, sirkülasyon sistemleri gibi alanlarda kullanılır.

AVANTAJLARI

- İyi filtre edilebilme özelliğine sahiptir.
- Köpürmeye karşı direnci yüksektir.
- Korozyon önleyicilik özelliği ile sistem içerisinde üstün performans gösterir.
- Oksidasyona karşı direnci yüksektir.

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMELER

- DIN 51524 Part 1 ve 2 (HLP)
- ISO 11158 HM ve HL

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Test	Birim	Test Metodu	Tipik Değerler		
			ISO VS 32	ISO VS 46	ISO VS 68
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,874	0,878	0,884
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	33,07	45,12	67,78
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	5,48	6,70	8,63
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	100	101	98
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-21	-24	-27
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	220	226	230
TAN	mg KOH/g	ASTM D 664	0,30	0,45	0,48
Bakır Şerit Korozyon		ASTM D 130	1a	1a	1a
Köpürme Direnci, II.Kademe	mL	ASTM D 892	20/0	20/0	20/0

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir.

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 16 L
- 20 L
- 200 L

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

GRAVITY SERİSİ; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul/TURKEY

T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir/TURKEY T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com info@atakoil.com