

DISCUSS EP MULTI GL-5 Serisi

Yüksek Performanslı Dişli Yağları

ÜRÜNÜN TANIMI

DISCUSS EP MULTI GL - 5 Serisi, üstün kaliteli baz yağlar ve aşırı basınç katkılarının özel formülasyonu ile üretilen ağır hizmet tipi dişli yağlarıdır. Spiral, konik ve hipoid dişli sistemlerinde, çok ağır şartlarda çalışan araçların vites kutularında ve diferansiyellerinde güvenle önerilir. Otomobil, kamyon, otobüs, hafif hizmet tipi ticari araç, ziraî araçlar ve iş makineleri gibi birçok aracın diferansiyellerinde kullanılabilirler.

AVANTAJLARI

- Çok dereceli viskozite sınıfı özellikleri sayesinde yüksek sıcaklıklarda kolay akıcılık, mükemmel performans ve uzun ömürlülük sağlar.
- Üstün aşınmayı önleme özelliği ve aşırı basınca karşı performansı (EP) sayesinde dişli sistemindeki parçaları çok iyi bir şekilde korur.
- İçerdiği katkı paketi sayesinde pas, korozyon ve köpük oluşumunu önler.
- Tüm sızdırmazlık elemanlarıyla uyumludur.
- Termal stabilitesi ve oksidasyona karşı direnci sayesinde dişli sistemini çok iyi şekilde temiz tutar

KARŞILADIĞI ONAYLAR VE ŞARTNAMESLER

- API GL-5
- Scania STO 1:0
- MAN 342 M-2
- ZF TE-ML 05A, 7A, 08, 12E, 16B, C ve D, 17B, 19B, 21A

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Viskozite Sınıfı: SAE 75W-90 / SAE 80W-90 / SAE 85W-140

Test	Birim	Test Metodu	Tipik Değerler		
			SAE 75W-90	SAE 80W-90	SAE 85W-140
Yoğunluk, 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,8456	0,8910	0,9012
Viskozite, 40°C	cSt	ASTM D 445	83,53	141,9	338,2
Viskozite, 100°C	cSt	ASTM D 445	14,86	14,42	24,5
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	188	100	93
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-42	-27	-15
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	210	210	230

Tüm bilgiler ve rakamlar normal üretim toleransı ve kalite kontrol test sonuçlarıyla bulunan tipik değerlerdir.

DİĞER BİLGİLER

Ambalaj

- 1 L
- 3 L
- 16 L
- 200 L
- 16 kg

Depolama Bilgileri

- Ambalajlar; kapakları sıkıca kapalı bir şekilde, serin ve iyi havalandırılmış üstü kapalı alanlarda muhafaza edilmelidir.
- Ambalajlar güneş ışığına direkt olarak maruz kalmamalı ve mevsimsel hava koşullarından sakınılmalıdır.
- Ortam sıcaklığı 60 °C'yi geçmemelidir.

Sağlık ve Güvenlik

DISCUSS EP MULTI GL-5 SERİSİ; "Güvenlik Bilgi Formları"nda belirtilen tavsiyeler doğrultusunda ve uygun yerlerde kullanıldığında insan sağlığı üzerinde herhangi bir zararlı etki bırakmaz. "Güvenlik Bilgi Formları" talep durumunda firma yetkilisi tarafından sağlanabilir.

Kullanılmış ürünleri bertaraf ederken yürürlükte bulunan yasalar ve yönetmeliklere uyulmalı ve imha esnasında ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

ATAK MADENİ YAĞ PAZ. SAN. VE TİC. AŞ

Merkez: Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park B2 Blok Kat: 10 34149 Bakırköy-İstanbul/TURKEY

T: +90 212 463 6060 F: +90 212 465 3855

Üretim Tesisi: A.O.S.B. 10032 Sok. No: 13 35620 Çiğli-İzmir/TURKEY T: +90 232 328 3128 F: +90 232 328 3025

www.alpetmadeniyaglari.com info@atakoil.com